

Adresse postale :

BP 9
77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX

Adresse usine :

ZAC DES VALLIERES
3 ALLEE DES ROUSSELETS
77400 THORIGNY SUR MARNE

Tél. : 01 64 02 45 86

Fax : 01 64 30 47 45

E-mail : diap.france@wanadoo.fr

METALDIAP HYDRO

REVETEMENT DE PROTECTION DES METAUX

LAQUE DE FINITION BRILLANTE

TOUTES TEINTES DU RAL

PROPRIETES

- Assure la protection du fer et sa décoration, aspect brillant.
- Grande dureté et grande souplesse
- Très bonne tenue extérieure.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film : Brillant
Liant : Résine glycérophthalique
Densité : 1.28 kg/dm³
Brillant spéculaire : > 75 sous 60°
Extrait sec : En poids 56 %
En volume 48 %
Séchage : (à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 3 heures
- Sec : 6 heures
- Recouvrable : 24 heures

Rendement : 8 à 11 m²/l.pour une épaisseur sèche de 40 microns.
Conservation :
En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois
A l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

AFNOR

NF T 36-005 – Famille 1 Classe 4a

- Réglementation COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE :
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l.
Ce produit contient moins de 20 g/l de COV.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UTILISATIONS

- **METALDIAP HYDRO** est une peinture à utiliser pour les surfaces intérieures ou extérieures.
- Ce produit s'applique sur les surfaces métalliques en atmosphères rurale et urbaine.
- Les supports adéquats sont le fer et les métaux ferreux ainsi que les galvanisés après une préparation soignée et l'application du RGP.

MODE D'EMPLOI

Conformément au DTU 59.3

Préparation :

- . La calamine et la rouille seront éliminées sur les petites surfaces en retouche, par brossage afin d'obtenir une surface saine.
- . En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes.
- . le support doit être exempt de graisse et de tout produit hydrophobe.
- . Sur support neuf, l'application d'un phosphatant type RGP est recommandé.

Application :

- . Bien mélanger avant application.
- . Appliquer METALDIAP HYDRO en deux couches.
- . Sur revêtement neuf, il est toujours préférable d'assurer un traitement du métal au RGP avant l'application de METALDIAP HYDRO.

Brosse et rouleau

Sans dilution

Airless :

Diluer de 4 à 6 %

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant : Eau

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits