

**Adresse postale :**

BP 9  
77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX

**Adresse usine :**

ZAC DES VALLIERES  
3 ALLEE DES ROUSSELETS  
77400 THORIGNY SUR MARNE

Tél. : 01 64 02 45 86

Fax : 01 64 30 47 45

E-mail : [diap.france@wanadoo.fr](mailto:diap.france@wanadoo.fr)

## PEINMUR SAT

DECORATION INTERIEURE  
SECHAGE RAPIDE

SANS ODEUR

### TOUTES TEINTES DU RAL

### PROPRIETES

- Excellent pouvoir garnissant
- Grande facilité d'application
- Haut pouvoir couvrant
- Lessivable

### CARACTERISTIQUES

- **Aspect du film :** Satiné tendu
- **Liant :** Copolymère acrylique
- **Densité :** 1.30 kg/dm<sup>3</sup>
- **Brillant spéculaire :** de 30 à 40 sous 60°
- **Extrait sec :** En poids 54 %  
En volume 40 %
- **Séchage :** (à 20°C, H.R. : 65 %)
  - Hors poussières : 15 minutes
  - Sec : 30 minutes
  - Recouvrable : 3 heures
- **Rendement :** Suivant la porosité du support : de 10 à 12 m<sup>2</sup>/l.
- Peut se **teinter** avec des colorants universels.
- **Conservation :**
  - o En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois
  - o A l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

### UTILISATIONS

- . **PEINMUR SAT** s'utilise en intérieur, y compris pour structures à grande circulation.
- . **Les supports adéquats** sont les enduits de préparation, le plâtre et ses dérivés, menuiseries, les papiers peints, anciennes peintures adhérentes.

### MODE D'EMPLOI

**Préparation :**

- Les supports seront propres et sains.
- Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.

**Application :**

- Bien mélanger avant application
- Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches de **PEINMUR SAT**

**Brosse, rouleau ou airless**

- Diluer de 0 à 5 %

**Diluant**

- Eau

### CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

- **AFNOR**  
NF T 36-005 – Famille 1 Classe 7b2
- **Réglementation COV**  
Conforme à la directive COV 2004/42/CE :  
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/b) : 100 g/l.  
Ce produit contient moins de 1 g/l de COV.

### CONDITIONNEMENT :

11 – 2.51 – 161